

### PRÉPARATION POUR SOLS SPORTIFS

#### DESCRIPTION

TRAITEMENT SURFACE est spécialement conçu pour éliminer les résidus huileux et graisseux sur les sols sportifs. Il s'utilise en restauration avant le sablage du plancher. Cette étape de nettoyage réduit les risques d'étendre les contaminants sur le plancher pendant le sablage. Il optimise l'adhérence de la nouvelle couche de finition sur le vernis existant et sur les planchers prévernissés. TRAITEMENT SURFACE fait partie d'un système complet de finition pour sols sportifs en bois assurant compatibilité et performance.

#### ENDROITS RECOMMANDÉS

**Sols sportifs :** Basketball, volleyball, raquetball, squash, badminton, salles d'entraînement, planchers de danse ou d'aérobic

#### CARACTÉRISTIQUES

- Élimine facilement les résidus huileux et graisseux
- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide
- Odeur faible et non incommodante
- Sans NMP et sans phosphate
- Ininflammable

#### APPLICATEURS RECOMMANDÉS

- Applicateur Finitec
- Rouleau 4 mm (1/8 po), sans charpie
- Vaporisateur

#### CONDITIONS D'APPLICATION

- Température entre 21 °C et 25 °C (70 °F et 77 °F)
- Humidité relative entre 35 % et 50 %

#### PRÉPARATION DU PRODUIT

##### Prêt à l'emploi

NOTE: NE PAS diluer.

NOTE: Ne pas utiliser TRAITEMENT SURFACE sur un plancher huilé, ciré ou sur le bois nu.

Format	18,9 L
Pouvoir couvrant	jusqu'à 7500 pi <sup>2</sup>
Numéro de produit	B-50022
Quantité par palette	24

#### DONNÉES TECHNIQUES

Format disponible :	18,9 L
Contenant :	Contenant de plastique avec bec verseur
Couleur :	Incolore
Odeur :	Faible et non incommodante
Pouvoir couvrant :	Jusqu'à 400 pi <sup>2</sup> (35 m <sup>2</sup> ) / L
pH :	12,0 ± 0,5
Densité :	1,0 ± 0,2 kg/L
Stabilité au gel et dégel :	Stable au gel (si gelé, laisser décongeler)
Durée de vie :	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Nettoyage des outils :	Eau
Entreposage :	Entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 85 °F)
Élimination :	Recycler si possible (Consultez vos autorités locales)

## PRÉPARATION POUR SOLS SPORTIFS

L'information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend pas être complète. Il est possible qu'une mise à jour de ce document soit disponible sur le site web [finitecexpert.com](http://finitecexpert.com). En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L'utilisateur est responsable d'évaluer le meilleur choix du produit en fonction du type de bois, du trafic et de la situation. Pour de plus amples informations, consultez le site web [finitecexpert.com](http://finitecexpert.com) ou contactez notre Service à la clientèle au 1.888.838.4449. USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

### ■ MÉTHODE D'APPLICATION AVEC VAPORISATEUR

NOTE : Éteindre toute ventilation dans le gymnase. Si la ventilation ne peut être éteinte, bloquer tous les conduits pour un minimum de mouvement d'air dans le gymnase.

- 1- Passer le balai ou l'aspirateur pour enlever poussière, saletés et autres débris. Porter une attention particulière aux coins.
- 2- Vaporiser TRAITEMENT SURFACE et traiter le plancher avec une polisseuse à vitesse standard (175 RPM) et un tampon blanc (23,2 m<sup>2</sup> (250 pi<sup>2</sup>) par côté). Traiter chaque section avec TRAITEMENT SURFACE en respectant le pouvoir couvrant. Ne pas appliquer une quantité excessive de liquide sur le plancher.
- 3- Avant de commencer une autre section, s'assurer d'enlever immédiatement tous les résidus sur le plancher en utilisant des serviettes de bain blanches humides. Rincer le plancher 1 à 2 fois à l'eau tiède. Ne pas mettre les serviettes souillées dans le seau de rinçage.  
NOTE: Chevaucher les sections pour s'assurer de traiter le plancher au complet. Porter une attention particulière aux coins.
- 4- Une fois le plancher traité, allouer 1 heure ou jusqu'à ce que le plancher soit complètement sec.
- 5- Sabler à l'aide d'un papier à sabler de grain 120. NE PAS utiliser de laine d'acier. Il est important d'enlever toute trace de lustre. Il est recommandé d'utiliser un tampon marron (23,2 m<sup>2</sup> (250 pi<sup>2</sup>) par côté) après le sablage pour éliminer les traces de sablage qui pourraient apparaître au résultat final.  
NOTE: Les joints en «V» et les endroits plus difficiles d'accès doivent être nettoyés et dépolis à la main.
- 6- Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur ou de serviettes humides.
- 7- Utiliser le système de restauration à base d'eau Finitec Expert SPORT (se référer aux *Instructions de restauration pour sols sportifs*).
- 8- Laver les outils à l'eau.

### ■ PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. Garder hors de la portée des enfants.

Téléphone URGENCE: CANUTEC (613) 996-6666.