



INSONORISATION

APPLICATIONS

APPLICATIONS
INTÉRIEURES

Adhésif SOPRAWAY

FICHE TECHNIQUE 180320SCANF

(annule et remplace 150731SCAN1F)

DESCRIPTION

L'adhésif SOPRAWAY est une émulsion sans solvant, à faible odeur, à base de latex-acrylique homogène.

L'adhésif SOPRAWAY est utilisé pour l'installation intérieure de la membrane acoustique en caoutchouc SOPRAWAY NG2.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Béton bien apprêté, propre, sec, complètement durci (vieux d'au moins 28 jours) et exempt de conditions hydrostatiques, de problèmes d'humidité et d'alcalinité.

Chapes, lits de mortier et enduits de nivellement à base de ciment.

Les contreplaqués de catégorie Extérieure et les panneaux de grandes particules orientées (OSB).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés.

APPLICATION

L'adhésif SOPRAWAY est prêt à l'usage. Aucun brassage n'est nécessaire. Retirer le couvercle, puiser et étendre l'adhésif.

L'adhésif SOPRAWAY est appliqué à l'aide d'une spatule dentelée de 3 mm (1/8 po) ou 4,8 mm (3/16 po).

La température d'application varie entre 10 °C (41°F) et 35 °C (95°F). Le temps de mûrissement a été déterminé en considérant des conditions d'application idéales, soit 23 °C (73 °F) et 50% d'humidité relative. Le temps de mûrissement sera plus long à des températures inférieures.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	Adhésif SOPRAWAY
État physique	Mastic
Contenu	Latex-acrylique
Couleur	Beige
Contenant	18,9 L (5,0 Gallon US)
Consommation par contenant de (X) L	Spatule dentelée en V de 4,5 mm (3/16 po) : 37 m ² (400 pi ²) Spatule dentelée en V de 3 mm (1/8 po) : 46 - 55 m ² (500 - 600 pi ²)

Note: Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d'application et la rugosité de la surface.
(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

Adhésif SOPRAWAY



INSONORISATION

APPLICATIONS

APPLICATIONS
INTÉRIEURES

FICHE TECHNIQUE 180320SCANF

(annule et remplace 150731SCAN1F)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Adhésif SOPRAWAY
Poids	1,19 kg/L (10,0 lb/gal US) ou 22,5 kg (50 lb) / contenant
Temps d'ouverture	30 minutes environ
Point d'éclair	Ininflammable
Stabilité Gel/Dégel	Jusqu'à -12 °C (41°F)
Adhérence au support	3,4 kg/cm

(Valeurs nominales)

NETTOYAGE

Les outils et l'adhésif SOPRAWAY non mûri peuvent être nettoyés avec de l'eau.

Lorsque l'adhésif SOPRAWAY est sec, il peut être nettoyé avec des solvants tels que des essences minérales, Varsol, xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage : 12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le contenant d'origine. Entreposer dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur, du gel et des rayons du soleil.

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH