

### FICHE TECHNIQUE

#### DESCRIPTION

Le MicroBéton de Finitec est une microcouche de béton qui peut s'appliquer sur pratiquement toutes les surfaces. C'est un produit simple à utiliser et idéal pour vos projets à la maison. Le MicroBéton est reconnu pour son adhérence et sa résistance.

#### IDÉAL POUR

Murs  
Manteaux de foyer  
Comptoirs  
Planchers  
Extérieur  
et plus



Très  
**RÉSISTANT**

Excellente  
**ADHÉRENCE**



**Pouvoir couvrant**  
±4 pi2 pour 400 g  
±35 pi2 pour 3,5 kg  
±180 pi2 pour 18 kg



**Facile à utiliser**

**Application**  
Truelle  
Couteau à joints  
Pistolet à trémie



**Formats disponibles**  
400g, 3,5 kg et 18 kg



ANTHRACITE



ALUMINIUM



PLATINE



PERLE



CARBONE



IVOIRE

## FICHE TECHNIQUE

### APPLICATION

- Nettoyer la surface avec la préparation de surface de Finitec.
- Mélanger le sac de 3,5 kg à 700mL d'eau froide et celui de 18 kg à 3,6 L d'eau froide.
- Appliquer le MicroBéton avec une truelle en faisant des demi-lunes, ou des mouvements circulaires. Au besoin, vous pouvez appliquer une 2e couche après 4 h si le MicroBéton est sec au toucher.
- Après 12 h, sabler la surface avec un papier de grain 120 ou 150 ou enlever les aspérités avec une truelle.
- Nettoyer à sec, avec une brosse ou un aspirateur.
- Appliquer le scellant MicroBéton de Finitec. Voir le guide d'application pour le mode d'emploi détaillé.

### NOMBRE DE COUCHES

Surfaces	Nombre de couches
Murs	1 à 2
Douche	2 et +
Comptoirs	2 et +
Extérieur	2 et +

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleurs	Aluminium, Anthracite, Carbone, Perle, Platine, Ivoire
VOC	0 g/L
pH	11
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Résistance à l'abrasion	Abrasion ASTM D4060 (roue H22 pour béton, 1000 cycles) 0,88 g (perte)
Temps de séchage (selon les conditions)	Toucher: Entre 1 et 3 heures Recouvrir: 4 heures Circulation: 12 heures
Flexibilité	Sur HDF 3,2 mm (1/8"), diamètre (D) cylindre minimal D > 305 mm (12")
Force à 28 jours	> 20 MPa
Composition principale	Ciment Portland
Densité	1,16 kg/L

### DONNÉES TECHNIQUES

Pouvoir couvrant	±4 pi <sup>2</sup> pour 400 g ±35 pi <sup>2</sup> pour 3,5 kg ±180 pi <sup>2</sup> pour 18 kg
Formats disponibles	400g, 3,5 kg et 18 kg
Durée de vie	2 ans (lorsque le sac est bien refermé et entreposé dans un endroit sec)
Outils d'application	Truelle, couteau à joints ou pistolet à trémie
Nettoyage des outils	Eau
Entreposage	Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F) Craint l'humidité
Substrats recommandés	MDF, HDF, bois, métal, verre, gypse, peinture, béton, masonite, céramique*, stratifié, mélamine*. Le substrat doit être sain et stable.
Ratio du mélange	100g de MicroBéton pour 20 mL d'eau
Durée de vie du mélange	Environ 1 heure
Humidité relative	Entre 30% et 60%

\* Voir le mode d'emploi pour la céramique et la mélamine.

### PREMIERS SOINS

Contient du ciment Portland et du sable (silice cristalline). En cas de contact avec les yeux: Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau: Laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. En cas d'inhalation: Amener la victime consciente à l'air frais. En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

### MISE EN GARDE

- Ne pas nettoyer la surface de MicroBéton avec de l'eau ou un linge humide, cela changera la teinte.
- Puisque le MicroBéton est teinté avec des pigments naturels, la coloration peut varier d'un lot à l'autre. (Mélanger les 2 sacs si vous avez 2 lots différents)