

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Scellant pénétrant aspect mat, transparent pour surface de MicroBéton à base d'eau. Il est anti-poussières, il prévient l'effritement du béton. Il est antitaches, hydrofuge et facilite le nettoyage. Préserve la couleur du MicroBéton. Idéal pour les surfaces verticales, comme un mur décoratif ou un manteau de foyer.



ASPECT MAT

Résistant à l'eau



Faible en COV



Produit à base d'eau



Formats disponibles
1L et 3,64L



Pouvoir couvrant

1L
1^{re} couche :
125 pi² à 150 pi²
Couches supplémentaires :
175 pi² à 250 pi²

3,64L
1^{re} couche :
450 pi² à 550 pi²
Couches supplémentaires :
635 pi² à 910 pi²

FICHE TECHNIQUE

APPLICATION

1. Brasser le scellant MicroBéton et laisser reposer 5 à 10 minutes.
2. Verser dans un plateau à peinture.
3. Appliquer une couche en continue avec un pinceau, un rouleau ou un **Applicateur Finitec**, jusqu'à saturation.
4. Si une deuxième couche est nécessaire, elle doit être appliquée immédiatement, avant que la première couche soit sèche (mouillé sur mouillé). Un maximum de 2 couches peut être appliqué selon la porosité de la surface. Ne pas mettre de couche supplémentaire du la surface est saturée.

NE JAMAIS APPLIQUER UN SCELLANT ASPECT MAT SUR UN SCELLANT ASPECT MOUILLÉ.

NOMBRE DE COUCHES

Surfaces	Nombre de couches
Mur décoratif	1*
Comptoir, meuble, table, plancher	1*
Extérieur	1 à 2

*Selon la porosité du MicroBéton, une deuxième couche pourrait être nécessaire.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Lustre	Mat
Couleur	Translucide
VOC	62 g/L
pH	4,5 ± 0,1
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Temps de séchage (selon les conditions)	Toucher : entre 1 et 2 heures Recouvrir : 2 heures Circulation : 12 heures
Densité (g/mL)	1,000 ± 0,005

DONNÉES TECHNIQUES

Pouvoir couvrant	1L 1 ^{re} couche : 125 pi ² à 150 pi ² Couches supplémentaires : 175 pi ² à 250 pi ²
	3,64L 1 ^{re} couche : 450 pi ² à 550 pi ² Couches supplémentaires : 635 pi ² à 910 pi ²
Formats disponibles	1L et 3,64L
Durée de vie	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Outils d'application	Applicateur Finitec, rouleau ou pinceau
Nettoyage des outils	Eau
Entreposage	Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)
Humidité relative	Entre 45% et 80%
Conditions d'application	Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau.

MISE EN GARDE

Application extérieur : Appliquer le scellant à une température qui se situe entre 10°C et 30°C. S'assurer qu'il n'y est pas de pluie pendant les 72 premières heures.